

# Timbercote

## transparante, hoogglanzende bescherming

### Beschrijving

Timbercote Transparant is een transparante hoogglanzende houtbescherming voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Timbercote Transparant vertoont een duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en gemicroniseerde pigmenten.

### Toepassing

Timbercote Transparant is bestemd voor buitenverwerking op alle houtsoorten, zowel massief als gefineerd (zie voorbehandeling). Timbercote Transparant is eveneens toe te passen op bestaande goed schoongemaakte/ontvette vernislagen. Timbercote Transparant kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans.

### Verwerking

Door middel van kwastapplicatie. De minimum verwerkingstemperatuur dient 10°C te zijn. Op onbehandeld hout buiten minimaal 3 lagen Timbercote aanbrengen.

### Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Dichtheid	: 0,93 kg/dm <sup>3</sup>
Vaste Stofgehalte	: 46% vol
Glans	: hoogglans
Vloeiing	: goed
Hechting	: goed op geschikte ondergronden
Weervastheid	: zeer goed
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast
Reiniging gereedschap	: terpentijn
Theoretisch rendement	: bij 25 µm droge laagdikte 18 m <sup>2</sup> /ltr.
Praktisch rendement	: is van vele factoren afhankelijk.
Strijken/rollen	: ca. 85% van het theoretisch rendement.

Laagdikte	: de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/applicatie.
Droging (25 µm dr.)	: stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij	: na ca. 6 uur
Overschilderbaar	: na ca. 16 uur
Buitenduurzaamheid	: volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar.
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.
Verpakking	: 0,5, 1 en 2,5 liter
Kleur	: grenen, licht-grenen, licht-eiken, donker-eiken, teak, mahonie, Palissander, Ebben en noten

### **Werkwijze voorbehandeling**

Alle te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen. Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia. Iroko eerst behandelen met Avis Polyurethane Hoogglans.

### **Systeem I**

1e laag Timbercote Transparant  
2e laag Timbercote Transparant  
3e laag Timbercote Transparant

### **Systeem II**

1e laag Timbercote Transparant  
2e laag Timbercote Transparant  
3e laag Timbercote Hoogglans

### **Systeem III**

1e laag Timbercote Transparant  
2e laag Timbercote Hoogglans  
3e laag Timbercote Hoogglans

### **Systeem Merbau**

1e laag Timbercote Transparant  
2e laag Timbercote Transparant  
3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant  
4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant