

Aluminiumlak

Beschrijving

Een universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen. Avis Aluminiumlak heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

Toepassing

Voor constructie werkzaamheden, bouw- en onderhoudssector. Heeft een goede waterbestendigheid. Als aflak op gegrond hout en staal dat reeds van een roestwerende laag of grondlaag voorzien is.

Eigenschappen

Afwerking	: hoogglans
Kleur	: RAL 9006 & RAL 9007
Vaste stofgehalte	: ca. 66% gew. delen : ca. 51% vol. delen
Theoretisch Verbruik	: ca. 12 m ² /ltr. bij 40 micron droge laagdikte (afhankelijk van de toepassing)
Vlampunt	: 40°C
Soortgelijk gewicht	: 1.15 kg/ltr.
Stofdroog	: ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.
Kleefvrij	: ca. 4 uur bij 20°C en 65% R.V.
Doorgedroogd	: ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: Na 24 uur bij 20°C en 65% R.V. en 40 micron droge laagdikte
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar

Applicatie gegevens

Verwerkingsmethode	: lucht- en airless spuit, kwast en roller
Type verdunning	: voor verwerking met spuit: wasbenzine : voor verwerking met kwast: terpentine
Perc. verdunning	: Afhankelijk van verwerkingsmethode, max. 20%
Spuitviscositeit	: 20 - 30 sec. DIN Cup 4
Opening luchtspuit	: 1.2 - 1.8
Druk luchtspuit	: 2 - 4 ATO
Airless tip	: 0.009"/20°
Airless druk	: 110 - 130 ATO
Aanbevolen laagdikte	: ca.40 micron
Laagopbouw	: Voor de spuit: 1 of 2 volle lagen kruislings
Applicatie condities	: Voor staal min. 5°C en R.V. max. 75%
Schoonmaken gereedschap	: Meest voorkomende verdunningsmiddelen
Oppervlakte	: Ondergrond moet droog, schoon en
Behandeling	: vetvrij zijn.

Verfsysteem

Reeds behandeld staal: grondig schuren. Blank metaal voorbehandelen met avis multi primer kiezelgrijs. Reeds behandeld hout: grondig schuren. Blank hout voorbehandelen met een grondlak.