

CWS SATINE AROMATENVRIJ

Type :

Titaan witte lakverf aromatenvrij

PRODUCTKENMERKEN :

Voor de best mogelijke resultaten :

Hoogwaardig lakwerk voor binnen en buiten

Reukarm en minder milieubelastend

Een waar alternatief voor de klassieke, oplosmiddelhoudende laksystemen

Nieuwe technologie :

- Aromatenvrij
- Reukarm

Top-kwaliteit :

- Niet vergelend
- Een edele, zijde-glanzende verflaag
- Uitstekend dekvermogen

AANGENAME VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN ::

CWS Satiné aromatenvrij is, door het gebruik van aromaten- en reukvrije isoparafine als oplosmiddel, vrij van belastende geuren. Door het gebruik van isoparafine, afgestemd op de de bindmiddelen, beschikt de Satiné buitengewone verwerkingseigenschappen eigen aan de klassieke, oplosmiddelhoudende lakverven.

HOOFDKENMERKEN :

Productbeschrijving :

Witlak, aromatenvrij, verfproduct volgens VOB, DIN 18363, aflak volgens DIN 55945.

Glansgraad :

Zijdeglanzend volgens DIN 67530.

Kleur :

Wit

Bindmiddel :

Oliegemodificeerde alkydharsen, aromatenvrij

Verdunning :

Indien nodig, CWS Nova Thin® verdunning, aromatenvrij

Verpakkingen :

2,5 liter, 750 ml

Toepassing :

Binnen en buiten

Voor hout, houten materialen, metalen, hardkunststoffen, vrij van
glijmiddelen en minerale ondergronden, na passende
voorbehandeling, gronden en voorlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN :

- ❑ Lood en chromaatvrij volgens DIN 55944.
- ❑ Zeer goed dekkend vermogen volgens DIN 53162.
- ❑ Gemakkelijk en vlot te verwerken
- ❑ Stabiel
- ❑ Hoge witheidsgraad
- ❑ Uitstekende vloeïing
- ❑ Buitenduurzaamheid.
- ❑ Bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen

Verwerking : Met kwast, rol of spuiten

Reiniging van

het gereedschap : CWS Nova Thin® aromatenvrij of CWS verdunning 488.

VEILIGHEIDSGEGEVENS :

R10 : Ontvlambaar
S 02 : Buiten bereik van kinderen houden
S23 : Damp en spuitnevel niet inademen.
S38 : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt
ademhalingsmasker dragen.
Indien binnen gewerkt wordt, voor
voldoende ventilatie zorgen.

VbF : vervalt

Product-code : M-LL01

Bij de opslag van afval : de wettelijke bepalingen in acht nemen. Verfresten
als klein chemisch afval behandelen. O-Norm
S2100/S2101. Afvalsleutel Nr. 55502.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Viscositeit bij
levering >90 sec DIN viscositeitsbeker 4mm DIN 53211. Dit produkt
is kwastbaar ingesteld.

Dichtheid : ca. 1,333

Pigmenten : weersbestendige titaandioxide, vulstoffen

Duurzaamheid : weersbestendig volgens DIN 53387 . Dit product voldoet aan de eisen VOB volgens DIN 18363.

Vlampunt : > 23 °C volgens DIN EN 456

VERWERKINGSGEGEVENS :

Verwerkingstemperatuur : : Object, lucht, produkt = ideaal 21 °C bij 65 % rel. luchtvochtigheid DIN 50014.

Droging : (loodrecht oppervlak, met de kwast geschilderd)

Stofdroog :	na ca. 3 uur
Droog	na ca. 9 uur
Overschilderbaar :	na ca. 24 uur
Doorgehard :	afhankelijk van de gebruiksdoeleinden testen.

Theoretisch verbruik : Met de kwast ca. 110 ml/m² op loodrecht glad oppervlak/optimaal dekvermogen.

Geadviseerde laagdikte,
nat, per laag ca.120 µm (verwerking met kwast)

Airless-spuiten : Viscositeit : onverdund, enkel naar behoefte instellen.
Spuutopening : 0,011 – 0,013 inch (0,279 – 0,330 mm)
Spuithoek : naar gelang de ondergrond tot 50 °
Materiaaldruk : ca. 140 - 160 bar (oriënteringsgegevens -afhankelijk van het gereedschap)

Hogedruk-spuiten : Viscositeit :ca. 30 sec./4 mm DIN beker
Spuutopening : 1,2 – 1,5 mm
Druk : ca. 3 -4 bar (oriënteringsgegevens – afhankelijk van het gereedschap).

TOEPASSINGSVOORBEELDEN :

Voorbehandeling :

Naalddhout buiten :
Met CWS Aqua PUR®Holzschutzgrund met RAL-teken volgens DIN 68800/3 impregneren.

Hout met inhoudstoffen en tropisch hout
Isoleren met CWS Cowidur® 2K-PUR Holzsiegel glanzend, verdund.

Neutraal hout en houten materialen :

Reinigen, schuren. Grondlaag met CWS Unigrund Bunt (universele hechtprimer), wit

Fabrieksmatig behandeld hout indien nodig gronden met CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K)

Ijzer en staal :

Schuren. Walshuid en losse roest verwijderen. Grondlaag : CWS Allgrund CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K).

Zink en verzinkte vlakken :

Grondig ontvetten met ammoniakhoudend water (techn. nota nr. BFS nr. 5).

Grondlaag : CWS Allgrund , CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K)

Geëloxeerd aluminium (techn. nota nr. 6) Schuren, reinigen. Grondverf met CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K)

Hardkunststoffen (zie techn. nota BFS nr. 22).

Reinigen, schuren en ontvetten Grondverf CWS Unigrund Bunt ,CWS Allgrund of CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K)

Tussenlaag : voorlak

Voor wit lakwerk binnenshuis. CWS Malervorlack aromatenvrij. Voor lakwerk buitenshuis CWS-Unigrund Bunt.

Onderhoudsschilderwerk :

Ondergrond op hechting testen. Losse verflagen verwijderen. Oude hechtende verflagen reinigen, schuren en gronden, resp. voorlakken.

ONDERGROND :

De ondergrond moet schoon, droog, geschuurd, vet- en olievrij, vrij van onthechtende substanties en vakkundig voorbehandeld zijn.

Deklaag :

CWS Satiné aromatenvrij

Niet geschikt voor warmwater-radiatoren. Hiervoor bevelen wij CWS Specotherm Radiatorenlak aromatenvrij of CWS Aqua PUR® Radiatorenlak.

Glanzend en zijdeglanzend lakwerk nat resp. droog schuren.

Bij toepassing lak- op lak is grondig opschuren noodzakelijk.

Algemene aanwijzingen :

Bij verwerking binnen voor voldoende ventilatie zorgen. Vochtige tocht veroorzaakt waasvorming en vertraagt de droging.

Verfproducten en uitvoering per object vastleggen.

Verwerking met de rol of spuit leidt tot geringe laagdiktes.
Daaruit resulteert een geringer dekvermogen en slijtlaag.

Opslag van afval : De wettelijke bepalingen in acht nemen. Verfresten als klein chemisch afval behandelen.

Alle gegevens voldoen aan de eisen van onze kennis en ervaring. Ondanks de veelzijdigheid van aanbrengen en verwerking van dit product, moet en ten allen tijde de inzetbaarheid controleren. Met deze nieuwste uitgave komen de voorgaande technische fiches te vervallen.

Voor elk twijfelgeval wendt u zich best tot onze technische adviseurs, tel. nr. 0049/2330-926-387.