

DELTA ALLPRIMER**PRODUCTBESCHRIJVING**

Type

Universele grondverf voor binnen en buiten

Toepassing:

Sneldrogende grondverf voor staal, aluminium, koper, hard PVC, hout en ondergronden van hout.

Producteigenschappen:

- zeer makkelijke verwerking
- goede vloeiing
- sneldrogend
- goed hechtend
- bevat actieve roestwerende pigmenten
- hittebestendig tot 80°C

Verpakking: 0,375 / 0,750 / 2,500 / 10,00 liter

Kleuren:	Ral 3009 oxide rood	Ral 8011 notenbruin
	Ral 6011 resedagroen	Ral 9005 zwart
	Ral 7001 zilvergrijs	Ral 9010 wit
	Andere kleuren over onze kleurservice.	

TECHNISCHE GEGEVENS:

Fysische gegevens:

Glansgraad:	mat, < 5% / 60° hoek
Dichte (20°C):	1.27 – 1.40 g/ml (naargelang de kleur), Wit = ca. 1,3 g/ml
Gehalte aan vaste stoffen :	65 %
Rendement:	9 – 11 m²/liter

Verwerkingsgegevens:

Voor gebruik goed oproeren.

Droging (20°C	stofdroog: na ca. 1 uur
60% rel.	kleefvrij: na ca. 2 uur
luchtvochtigheid)	overschilderbaar: na ca. 4 uur
	doorgehard: na ca. 12 uur
Strijken en rollen:	is op verwerkingsconsistentie geleverd, kan indien nodig met DELTA Universalverdünnung verdund worden.
Hoge druk spuiten:	met ca. 10% DELTA Universalverdünnung tot 30-35 sec./DIN 4mm verdunnen
Airless:	onverdund
Reiniging:	met DELTA KH verdunning of terpentijn

SYSTEEMOPBOUW

SYSTEEM	ONDERGROND	VOORBEHANDELING	IMPREGNERING
	HOUT		
01	buiten, maatvast	schuren reinigen	DELTA Duratec Imprägniergrund
02	buiten, niet maatvast	“	“ “
03	binnen	“	-
	STAAL		
04	buiten	reinigen en ontroesten	-
05	binnen	“	-
	ZINK, VERZINKT STAAL		
06	buiten BFS-merkblad nr. 5	reinigen met amonia en huish. reiniger	-
07	binnen	“	-
	NonFerro-METAAL, ALU. enz.		
08	buiten	reinigen schuren	-
09	binnen	“	-
	KUNSTSTOF, HARD PVC, GFK, POLYESTER		
10	buiten	reinigen schuren	-
11	binnen	“	-

SYSTEEM	GRONDLAAG	TUSSENLAAG	EINDLAAG
01	DELTA Allprimer (5 – 8% verdund)	DELTA Allprimer	DELTA Buntdelta DELTA Samtcolor DELTA Witte lakken
02	“	“	zoals hierboven
03	“	“	“
04	DELTA Allprimer	“	“
05	“	“	“
06	“	“	“
07	“	“	“
08	“	DELTA Allprimer	“
09	“	-	“
10	“	-	“
11	“	-	“

Opmerkingen:

Bij renovatie : oude lagen opschuren, herstellingen bijwerken met DELTA Allprimer, grondlaag, eindlaag aanbrengen.

Bij corrosiewerende werkzaamheden op staal is een drogefilm dikte van minimum 80µ nodig (2x grondlaag aanbrengen).

VEILIGHEIDSGEGEVENS:

Kentekens:	Gevaarl.stof: ontvlambaar Productcode: M-GP 04 Afvalsleutel : verf- en lakafval, dat organische oplosmiddelen Of andere gevaarlijke stoffen bevatten.
Samenstelling:	Alkydhars-grondering, aromatenrijke Alkydhars
Volgens VdL-richtlijn:	Titaandioxide, anorganische kleurpigmenten, minerale vulstoffen, alifaten, aromaten, additieven

Bijzondere raadgevingen :

R10	ontvlambaar
R52/53	schadelijk voor waterorganismen, kan in water op lange duur een schadelijke invloed hebben.
R66	herhaaldelijk contact kan tot een uitgedroogde en gekloofde huid leiden.
R67	dampen van dit product kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsraadgevingen :

- S2 Mag niet in handen van kinderen komen.
- S23 Damp/spuitnevel niet inademen.
- S24 Contact met de huid vermijden.
- S29 Niet in de afvoer laten komen.
- S38 Bij ontoereikende ventilatie een ademhalingsmasker gebruiken.
- S51 Enkel in goed geventileerde ruimten gebruiken.

Bijzondere opmerkingen:

Bevat kobalt – II – zouten en 2 – butanonoxim. Kan allergische reacties veroorzaken.

Alle gegevens en waarden zijn het resultaat van intensieve research en jarenlange praktijkervaring. Onze gebruiksaanwijzingen, zowel mondeling als schriftelijk, worden naar beste wensen verstrekt, overeenkomstig de huidige stand der techniek, maar leiden niet tot aansprakelijkheid.

Daar we niet alle in de praktijk voorkomende gevallen en hun behandeling kunnen vernoemen, vragen wij U onze technische dienst te contacteren : tel. 0049 2330 926 285.

Op onze website www.cd-color.de vindt U onze technische gegevens en de veiligheidsfiches.

Bij het verschijnen van een nieuwe versie, vervallen alle vorige versies.