

EMENTE PAINT®

Metallic

Een decoratieve waterverdunbare verf voor binnengebruik met uitzonderlijke metaal effecten.

Eigenschappen

Metallic is waterdunbare metallicverf met volgende eigenschappen : uitzonderlijke metallic effecten, licht thixotropisch, goed reinigbaar, uitstekend kleur- en glansbehoud, geen sterke geur, snel drogend.

Toepassing

Emente Metallic heeft een licht schitterend zijdeglanzende uitzicht met de geraffineerde glansgraad van oud goud. Kan binnen worden toegepast worden op plafonds, wanden, houtwerk en voorbereid metaal.

Gebruik

Toe te passen binnen op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen. Emente Metallic mag onverdund worden gebruikt met de kwast, rol en stucmes. De eventuele verdunningsgraad voor spuitapplicatie hangt af van het type apparatuur en het gewenste resultaat. Emente Metallic is goed reinigbaar met lauw water en een zachte zeepoplossing na 7 dagen doordroging. Toepassen tussen 5°C & 30°C. Na gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water en detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 8 m²/L/laag. Overschilderbaar na 4u bij 20°C. Bij intensief gebruik mag Emente Metallic beschermd worden met een waterverdunbare, heldere vernis of met boenwas. (Verenigbaarheid vooraf testen !)

Verpakking en kleuren

Wordt geleverd in metalen blikken van 1L en 5L. Bestaat in de kleuren Gold, Silver en Oricalcum. Speciale kleuren op aanvraag. Het product vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen.

Ingeval van oogcontact reinig overvloedig met water en raadpleeg meteen een arts. Bij huidcontact, verf verwijderen met water en zeep. EU VOS waarde voor dit product bedraagt (Cat A/1): 200g/L (2010). Dit product bevat max 45g/L.

Technische karakteristieken

Bindmiddel : gemodificeerde speciale waterverdunbare harsen.

Viscositeit bij 20 °C : 110 – 1°KU

Soortelijk gewicht : 1,45

Vaste stof : 60 % in gewicht. (2% afwijking mogelijk)

Glansgraad : zijdeglans (afhankelijk van applicatie) : 30 à 45%

Verdunning en reiniging : water