



## Technisch informatieblad

## Wegenverf H3

C2D000730

Een oxydatiefdrogende, niet stroeve wegenverf op basis van alkydhars.

### Algemeen

#### Eigenschappen

Goede verwerking.  
Gematteerd om spiegeling te voorkomen.  
Goede hechting op alle voorkomende markeringsmaterialen, mits ontdaan van vet en vuil.  
Grote duurzaamheid.

### Verwerkingsgegevens

#### Methoden

#### Conditie

De gangbare wegenverfspuitapparatuur.  
Boven 10°C en 3°C boven dauwpunt. R.V. maximaal 80%.  
De ondergrond moet schoon en droog zijn.

#### Verwerkingsviscositeit bij 20°C

#### Spuitopening

Spuitklaar.  
Min. 1,5 mm.

### Eigenschappen

#### Glansgraad

#### Afleveringsviscositeit bij 20°C

#### Vastestofgehalte: Volume

#### Droging (20°C, 65% R.V.)

Mat.  
Ca. 75 K.U.  
Ca. 58%.  
Kleefvrij na ca. 15 min.  
Doorgedroogd na ca. 30 min.  
1,4-1,5 g/cm<sup>3</sup>, afhankelijk van de kleur  
Ca. 0,75-0,85 kg/m<sup>2</sup> op regelmatig ondergrond.  
Ca. 1,00 kg/m<sup>2</sup> op grove ondergrond.

#### Soortelijke massa bij 20°C

#### Theoretisch rendement

### Verdere informatie

#### Verdunner

#### Hoeveelheid verdunner

#### Reinigingsverdunner

#### Verpakking

#### Houdbaarheid

#### Kleurassortiment

Hasco Verdunner WS.  
Max. 5 gew.%.  
Hasco Verdunner WS.  
Bussen van 15 kg netto inhoud.  
In goed gesloten originele verpakking, bij 5°C en 40°C, ca. 1 jaar.  
Wit en Geel. (Andere kleuren op aanvraag)

### Diversen

Onmiddellijk na het aanbrengen van de Hasco Wegenverf H3 bij voorkeur nastrooien met grof zand. Dit om een oppervlakte te verkrijgen met een grove structuur.