

## PRODUCT DATA

## MURFILL RENOVATION PAINT

### OMSCHRIJVING

Matte en blijvend elastische renovatieverf. Ideaal voor renovatie en decoratie van historische en nieuwe gebouwen.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

Elastisch - blijvend elastisch tot -30°C - zeer mat aspect - uitstekende weerstand tegen vuilaanhechting dankzij unieke formulatie - waterdampdoorlaatbaar - uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu - kan gecombineerd worden met het Murfill-vlies voor extra mechanische versteviging en voor het overbruggen van (actieve barsten).

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Bekleden van muren en gevels.

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uiterlijk:             | Mat (glansgraad 60°: ± 4% / 85°: ± 3%)                                                                              |
| Kleur:                 | Wit + mengmachine (pastelkleuren)                                                                                   |
| Massa:                 | 1,33 - 1,37 g/cm <sup>3</sup> (wit)                                                                                 |
| Vaste stof gehalte:    | In volume: 47 - 50%<br>In gewicht: 60 - 63%                                                                         |
| Aanbevolen laagdikte:  | Natte film: 150 micron (verbruik: 200 g/m <sup>2</sup> )<br>Droge film: 70 micron (verbruik: 200 g/m <sup>2</sup> ) |
| Vlampunt:              | Onbrandbaar                                                                                                         |
| VOC-gehalte:           | 30 g/l max.                                                                                                         |
| Gebruiksklaar mengsel: | 30 g/l max.                                                                                                         |
| Categorie:             | A/i                                                                                                                 |
| EU grenswaarde:        | 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)                                                                                     |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Droogtijden</b> | bij 20°C/60% r.v. |
| Kleefvrij:         | 45 minuten        |
| Hanteerbaar:       | ± 8 uur           |
| Overschilderbaar:  | 24 uur            |
| Uitgehard:         | 2 dagen           |

### Rendement

- Normaal verbruik: minimum 400 g/m<sup>2</sup>.
- Met borstel of rol: 200 - 300 g/m<sup>2</sup> per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de ondergrond.
- Met airless: 200 - 500 g/m<sup>2</sup> per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de ondergrond.
- Ingevliesd, in combinatie met vlies: > 1,3 kg/m<sup>2</sup>.

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Op oude, reeds geleverde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na degelijk borstelen.

Krijtende verven of ongeleverde ondergronden, vooreerst behandelen met Fixonal of met Pegafix.

Op gladde, niet poreuze ondergrond, een laag Pegalink wit of een laag Noxyde (uitgezonderd wit), verdund met ± 20 % water, uitstrijken.

Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill Renovation Paint.

Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler.

Actieve barsten overbruggen met Murfill-vlies.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUCT DATA

## MURFILL RENOVATION PAINT

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken.

Roller: Onverdund gebruiken.

Luchtsput: Niet mogelijk.

Airless spuit: Nozzle: 13 – 15 / Druk: 200 bar.

Reinigen: water

### APPLICATIE CONDITIES

Minimumtemperatuur: 5°C. Maximaal 80% R.V.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)