

PRODUCT DATA

PEGAFIX

OMSCHRIJVING

Kleurloze impregnatieprimer op basis van acrylaathydrosolen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Groot fixerend vermogen.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Op diverse poreuze en licht krijtende oppervlakken, alvorens deze te schilderen met water-verdunbare verven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Glanzend
Kleur:	Kleurloos
Massa:	1,0 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 14 - 16% In gewicht: 14 - 16%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 15 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	0 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	0 g/l max.
Categorie:	A/g
EU grenswaarde:	50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	4 uur
Overschilderbaar:	2 - 4 uur (afhankelijk van het verbruik)
Uitgehard:	± 24 uur

Rendement

Sterk zuigende ondergronden (beton, baksteen): 5 - 10 m²/l.

Weinig zuigende ondergronden (pleisterwerk, poreuze binnenverven): 15 - 20 m²/l.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond zorgvuldig stofvrij maken en/of reinigen. Blazend pleisterwerk lichtjes opschuren om een optimale vasthechting te verzekeren of vooraf een hechtingsproef uitvoeren.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Onverdund gebruiken
Roller:	Onverdund gebruiken
Luchtspuit:	Onverdund gebruiken
Airless spuit:	Nozzle: 11 - 15 / Druk: 200 bar Niet verdunnen.
Reinigen:	Water

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGAFIX

APPLICATIE CONDITIES

\Minimum 5°C en maximum 90% R.V.

OPMERKINGEN

Op weinig zuigende ondergronden te verkiezen boven Parafix en Porisol wegens betere penetratie-eigenschappen.

Eventuele gedroogde spatten Pegafix (op ruiten, vloeren, etc. kunnen met Thinner 22 verwijderd worden.

Bij gebruik op krijtende ondergronden steeds het fixerend vermogen testen.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com