

PRODUCT DATA

PEGANOX

OMSCHRIJVING

Anticorrosieverf op basis van in water gedispergeerde acrylharsen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

U.V.-bestendig - goede vloeï - elastisch (200%) - excellente weerstand tegen corrosie - vormt een volledig systeem grond- en eindlaag - goede weerstand tegen water.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Antiroestbescherming op ferro- en non-ferrometalen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Satijnglans (glansgraad 60°: ca. 20%)
Kleur:	Engels rood 10 - grijsgroen 20 - beigegrijs 30 - wit 40 - zwart 50 - bruin A66 - kiezelgrijs RAL 7032 - grijswit RAL 9002 - mosgroen RAL 6005 - resedagroen RAL 6011 - blauw A930
Massa:	1,2 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ca. 48% (beigegrijs) in gewicht: ca. 58% (beigegrijs)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ca. 165 micron (verbruik: 200 g/m ²) Droge film: ca. 80 micron (verbruik: 200 g/m ²)
Vlampunt:	Onbrandbaar
Diversen:	Overschilderbaar met Coating PRT, Fassilux en Fassilux Satin (een voorafgaandelijke hechtingstest uitvoeren alvorens te overschilderen met andere alkydverven), hoog- en/of satijnglans acrylaatdispersieverven. Kan ook overschilderd worden met Pegagraff Hydro.
VOC-gehalte:	15 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	15 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	Ca. 1 uur
Hanteerbaar:	Ca. 2 uur
Overschilderbaar:	Min. 6 uur
Uitgehard:	Ca. 2 dagen

Rendement

Theoretisch:	2 lagen van min. 200 g/m ² (5 m ² /kg)
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De klassieke ontroestingsprocedures toepassen (stralen min. Sa2, staalborstel min. St2) of met water onder hogedruk (min. 600 bar). Na het stralen goed ontstoffen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund aanbrengen.

Roller: Onverdund aanbrengen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGANOX

Luchtspuit: Onverdund aanbrengen.

Airless spuit: Nozzle: 11 - 13 / Druk: 220 bar
Indien nodig verdunnen met max. 3% water.

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

Temperatuur tussen 8 en 55°C. Luchtvochtigheid max. 80% R.V. . De temperatuur van de ondergrond moet minstens 5°C boven het dauwpunt liggen.

OPMERKINGEN

Zorg bij gebruik binnen voor een goede ventilatie.

Bij een momenteel oponthoud, dient men de kwast of de spuitkop in water te dompelen en de slang leeg te maken en te reinigen.

Op non-ferro ondergronden eerst Galvaprim of Pegalink gebruiken als hechtprimer.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com