

## PRODUCT DATA

## SECCO HYDRO

### OMSCHRIJVING

Secco Hydro is een milieuvriendelijk watergebaseerd hydrofobeermiddel speciaal ontwikkeld voor het impregneren van minerale poreuze ondergronden. Omdat het middel watergedragen is en geen oplosmiddelen bevat is het uitermate veilig om mee te werken, zelfs bij hoge temperaturen. Secco Hydro wordt gebruikt voor het waterafstotend maken van baksteen, beton, vezelcement, kalkzandsteen, voegmortels en gasbeton. Het dringt diep door in het te behandelen oppervlak

### SPECIFIEKE KENMERKEN

Alkalibestand - vrij van oplosmiddelen - dringt diep in het te behandelen oppervlak – waterdampdoorlaatbaar - nagenoeg onzichtbaar - toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische ondergronden) – voorkomt/vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassing, schimmels, mos-, algaangroei en erosie etc. - toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Waterafstotend maken van baksteen, beton, fibercement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton etc.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: Opaak (nat product) droogt transparant op  
Massa: 1 g/cm<sup>3</sup>

### Rendement

Theoretisch: 0,7 – 1,5 m<sup>2</sup>/l  
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden.

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Gereedschap: De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Voegen in slechte staat dienen vooraf hersteld te worden. Breng het product "nat in nat" in 2 lagen aan, zorg voor verzadiging van de ondergrond, dit vanonder naar boven. Omliggende materialen zoals raamwerken, vensters en planten afschermen tijdens de applicatie. Secco Hydro dient te worden geapliceerd met behulp van lichtgewicht drukspuit (Mathys Spray).

Reinigen: Water

### APPLICATIE CONDITIES

De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 35°C.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 30°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
*info.nl@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
*info.be@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
*info.fr@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
*info.uk@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
*info.it@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*