

RUBBOL BL REZISTO HIGH GLOSS

Extreem krasvast, huidvetbestendig



Extreem sterke binnenlak. Beschermt tegen krassen en slijtage door huidvet



Bindmiddeltechnologie die door extra chemische verbindingen een verlaag met driedimensionale versterking vormt. Deze laag is daardoor beter bestand tegen chemische en mechanische invloeden.

Belangrijkste eigenschappen

Extreem stoot- en krasvast
Huidvetresistent
Snelle droging en doorharding
Geurarm
Hoge laagdiktevrrijheid

_TOEPASSING

Toepassing

Afwerking van hout, harde kunststof, beton, pleisterwerk e.d., na voorbehandeling met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Ook toepasbaar op gereinigde en geschuurde alkydhars- en watergedragen verflagen. Voor buitentoepassing dient altijd eerst een laag Rubbol BL Primer te worden aangebracht. Op metalen ondergronden eerst een geschikte primer aanbrengen.

_TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid

Wit: ca. 1,27 kg/dm³.

Glansgraad

Hoogglans, >70 GU/20° (ISO 2813).

Vaste Stofgehalte

Wit ca. 49 gew.% = ca. 37 vol.%.

Leverbaar in de kleuren

Wit en een groot aantal kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en RAL kleurencollectie.

Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 37 micrometer = nat: 100 micrometer.
Vloeiing	Goed.
Vergelingsweerstand	In lichte kleuren kan donkervergeling ontstaan.

.. VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden/ gereedschap	Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.
Verwerkingsmethoden Instellingen/types	Kwast en roller. Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Aqua. Roller: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller concaaf. Op grote vlakken: aanbrenge en verdelen met bij voorkeur Meesterhand lakviltroller. Op kleine vlakken: opzetten, goed verdelen en opstrijken met de kwast, bij voorkeur Meesterhand Premium Aqua.
Theoretisch rendement	10-12 m ² /liter. Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
Droging	20°C / 65% R.V. Open tijd: 4-5 min. Stofdroog: na 1 uur. Kleefvrij: na 2 uur. Overschilderbaar: na ca. 6 uur. Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen.
Verdunning %	Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.
Overschilderbaar	Bij toepassing van twee lagen Rubbol BL Rezisto High gloss dient de eerste laag te worden gematteerd met Sia vlies.

.. SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	Systeem op nieuw hout Vette houtsoorten ontvetten met Polyfilla Pro S600. Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Schuren en eventueel repareren met Polyfilla Pro W350. Voorlakken met Rubbol BL Rezisto Satin, Rubbol BL Rezisto Semi-gloss of Rubbol BL Rezisto High gloss. Matteren en aflakken met Rubbol BL Rezisto High gloss.
Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen	Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars) Grondig reinigen met Polyfilla Pro S600 en zorgvuldig schuren. Plaatselijk bijwerken met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Tweede keer bijwerken met Rubbol BL Rezisto High gloss. Matteren en aflakken met Rubbol BL Rezisto High gloss.
Verflagen aangetast door huidvet	Verflagen aangetast door huidvet Aangetaste verfsysteem volledig verwijderen. Ondergrond reinigen met Polyfilla Pro S600. Kale delen gronden met Rubbol BL Rezisto Primer. Voorlakken met Rubbol BL Rezisto Satin, Rubbol BL Rezisto Semi-gloss of Rubbol BL Rezisto High gloss. Matteren en afwerken met Rubbol BL Rezisto High gloss.

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	1 liter en 2,5 liter.
Beschikbaarheid kleuren	Wit en een groot aantal kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en RAL kleurencollectie.

Breem

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Rubbol BL Rezisto High gloss gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	50 g/l



Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.