

Componex WR Primer

04573

Twee-componenten houtprimer op basis van urethan-acrylaat
Buiten toepasbaar.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemassa's op basis van urethaan-acrylaat, zoals Componex WR.
 Oplosmiddelrijk; is niet binnen toepasbaar.
 1:1 mengbaar in volumedelen.
 Gemakkelijk verstrijkbaar.
 Grote impregnerende werking.

Toepassing

Componex WR Primer wordt toegepast als:
 - afdichtingsmiddel voor kopse kanten van hout.
 - hechtprimer voor Componex WR.
 - afdichtingsmiddel van het hout onder voor de reparatie; als reparatie om wat voor reden dan ook faalt, blijft het geheel afgedicht.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: minimaal 2°C, maximaal 30°C.
 Temperatuur ondergrond: minimaal 2°C.
 Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

Verwerkingsmethoden

Met kwast.
 Kwast: Bij voorkeur wegwerpkwast Patentpunt 630.
 Componex WR Primer dun aanbrengen en ca. 10 min. in het hout laten trekken. Overtollige Componex WR Primer verwijderen. Daarna afwerken met een houtreparatiemassa op basis van urethaan-acrylaat.

Reiniging gereedschap

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met Sikkens Oplosser.

Praktisch rendement




2-3,5 m²/l. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van het hout.

Mengverhouding

In volumedelen

Component A: 1 deel

Component B: 1 deel



Mengwijze

Een juiste hoeveelheid doseren met behulp van de flesjes. Meng de hoeveelheid in een bakje of busje met een roerstaaf of kwastje tot een homogene vloeistof.

Bij gebruik van grotere hoeveelheden gehele bovenkant losschroeven, leeggieten in een bakje en mengen tot een homogene vloeistof.

Potlife

Ca. 45 min. bij 20°C.

Ca. 90 min. bij 10°C.

Doorharding

Ca. 2,5 h bij 20°C.

Ca. 5 h bij 10°C.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

Component A: > 100°C.

Component B: 49°C.

Componex WR Primer

04573

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Dichtheid

Component A: 1,12 kg/dm³.
Component B: 1,10 kg/dm³.
Gemengd product: ca. 1,11 kg/dm³.
82 vol.%.
Componex WR Primer kan zowel nat in nat als in droge toestand worden afgewerkt met Componex WR. Het verdient echter aanbeveling Componex WR Primer ca. 10 minuten in het hout te laten trekken en daarna de houtreparatiemassa aan te brengen. Bij 20°C is Componex WR Primer doorgehard na ca. 2,5 h.

Vaste stofgehalte Droging bij 20°C/ 65% RV

Hechting

Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond (vochtgehalte lager dan 18%).

Verdere informatie

Verpakking Houdbaarheid

200 ml. Bestaat uit een doosje met 2 flesjes van 100 ml.
In onaangebroken verpakking minimaal 24 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-40°C.

Kleur

Kleurloos.

Systemen

Bij het begin van de applicatie dient de ondergrond schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.

Te vullen, gefreesde reparatieplekken

Grove delen wegschuren en schuurstof, zaagsel e.d. verwijderen. De Componex WR Primer aanbrengen en in de te vullen gedeelten de Componex houtreparatiemassa aanbrengen.

Zie voor meer informatie over systemen waarin Componex WR Primer wordt toegepast de infobladen 1063 en 1083.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.