



Jansen Goudlak

Jansen Goudlak

Jansen Goudlak is een weersbestendige kunstharslak die ijzer en staal en, na een goede voorbehandeling, ook aan hout en spaanplaat, een bijzondere 'metallic glans' geeft.



Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op ijzer en staal
- Op hout en spaanplaat
- Op pijpen, verwarmingsradiatoren
- Hekken, deuren maar ook op autovelgen

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 150°C (zonder optische veranderingen)
- Zijdeglanzend oppervlak
- Mooi metaal effect

Product

Bindmiddelbasis: Alkydhars

Kleuren: Goud

Verpakking: 125 ml, 375ml, 750ml. en 2,5ltr.

Verbruik: ca. 12m² per ltr. afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Glansgraad: zijdeglanzend

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

Verdunning: Südwest Verdunner V21 (kunsthars-verdunner)

Opslag: koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

Met kwast, rol en spuit.

Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% Südwest Verdunner V21 toevoegen.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunner V21.

Temperatuur

niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na ca. 12 - 14 uur
Doorgedroogd:	na ca. 2 - 3 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Alle ondergronden

ijzer, hout, zink enz. eerst 2x gronden met Südwest All-Grund K50 of Südwest Acryl All-Grund U50. Vervolgens aflakken met Jansen Goudlak.

Bijzondere aanwijzing

Vlampunt boven 21°C.

Kenteken

Gevaren-code: Ontvlambaar

Pagina 1 van 1

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

25-1-2012

